

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЦИНКОВЫЙ DECORIX® • 520 мл • МАТОВЫЙ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный ЦИНКОВЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ DECORIX® предназначен для антикоррозионной подготовки металлических конструкций, оборудования, механизмов, арматуры, кузовов и каркасов перед последующим окрашиванием любыми видами лакокрасочных материалов. Грунт применяется для увеличения адгезии с окрашиваемой металлической поверхностью и предотвращения процесса образования ржавчины. Аэрозольный грунт удобен для нанесения на труднодоступные поверхности, подверженные коррозии, с последующим окрашиванием.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед применением грунта отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Прочно держащиеся или окисленные покрытия, глянцевые или гальванизированные поверхности при необходимости отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
3. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие грунтованию, с помощью малярной ленты и/или плёнки.
4. Перед началом работ баллон тщательно взболтать, пока шарики внутри баллона не будут свободно перемещаться.
5. Наносить грунт при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.
6. Перед грунтованием нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с грунтом.
7. Наносить грунт равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1–2 тонких слоя с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут.
8. После грунтования очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков грунта из распылительного клапана.
9. Невысохший грунт удалить растворителем, высохший – смывкой для краски.
10. Время высыхания перед нанесением финишного покрытия не менее 20 минут при температуре +20°C и относительной влажности 65%.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона. Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Модифицированные акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания грунт образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Цинковый.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–2,5 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	Да.
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, цинковые компоненты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей, диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,92
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	206
• ширина	272
• глубина	206



**АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ
АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЦИНКОВЫЙ DECORIX® • 520 мл • МАТОВЫЙ**

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Грунт цинковый 0143-01 DX	4 650070 377050	1 46 50070 37705 7