

АЭРОЗОЛЬНАЯ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ LILACK® • 520 мл • МАТОВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная грунтовка LILACK® предназначена для подготовки поверхностей перед последующим окрашиванием любыми видами лакокрасочных материалов при бытовом применении, декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Грунтовка применяется для увеличения адгезии окрашиваемой поверхности с последующими слоями наносимых материалов, укрепления слабых поверхностей и снижения расхода последующих слоёв краски, лака или эмали. Грунтовка обладает прекрасными порозаполняющими свойствами, образуя равномерно впитывающую поверхность. Аэрозольная грунтовка удобна для нанесения на труднодоступные поверхности. Идеально подходит для поверхностей из металла, древесины, бетона, камня, стекла, картона, керамики и некоторых видов пластмасс.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Определить тип обрабатываемой поверхности и выбрать соответствующий вид грунтовки. Для нанесения на ржавую поверхность использовать грунтовку по ржавчине (колпачок бордового цвета). Для нанесения на чистые от ржавчины поверхности использовать универсальную грунтовку (прозрачный колпачок или колпачок, соответствующий другим цветам грунтовок).
2. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
3. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Перед нанесением грунтовки по ржавчине предварительно удалите с поверхности слабые и осыпающиеся слои ржавчины при помощи наждачной бумаги или металлической щётки.
4. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки совместимости с грунтовкой.
5. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1–2 тонких слоя с сухой между слоями не менее 30 минут.
6. Невысохшую грунтовку удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски LILACK®.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении, вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты: кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунтовки на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет грунтовки. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания грунтовка образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время высыхания перед нанесением финишного покрытия не менее, ч	2
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, наполнитель, акриловые смолы, смесь органических растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,91
Объём коробки, куб. м	0,0121
Размер коробки, мм:	
• высота	208
• ширина	278
• глубина	210



АЭРОЗОЛЬНАЯ ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ LILACK® • 520 мл • МАТОВАЯ

Лист технической информации

ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Белая / A824 7108-24 LK	4 610122 133461	1 46 10122 13346 8
Серая / A822 7108-22 LK	4 610122 133454	1 46 10122 13345 1
Чёрная / A802 7108-02 LK	4 610122 133447	1 46 10122 13344 4