

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ МАНГАЛОВ И ПЕЧЕЙ ЖАРОСТОЙКАЯ +800°C LILACK® • 520 мл • МАТОВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная жаростойкая эмаль для мангалов и печей LILACK® предназначена для покраски металлических поверхностей, подверженных нагреванию до температуры +800°C: мангалов, печей в банях и саунах, каминов, комнатных печей, жаровен, грилей, барбекю, выхлопной системы автомобиля и т.п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр. Наносить на остывшую до комнатной температуры поверхность.
2. Поверхность очистить от загрязнений и ржавчины, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 2–3 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью. Перед применением эмали поверхность не грунтовать.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 1–2 тонких слоя с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски LILACK®.

ВНИМАНИЕ! Эмаль не предназначена для поверхностей, находящихся в непосредственном контакте с открытым пламенем и пищевыми продуктами!

После высыхания эмали, для достижения жаростойких свойств, необходимо провести термозакалку покрытия при температуре 220°C в течение 30 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет наклейки на баллоне обозначает цвет эмали. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Чёрный +800°C	7159-01 LK	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Силиконовые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый
Цвет покрытия	Чёрный.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10-15
Время высыхания до степени 3, мин	не менее 30
Время полного высыхания, ч	не менее 2 часов
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	1,5–2 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением и зависит от количества слоёв.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Термостойкие силиконовые смолы, пигменты, смесь органических растворителей, диметилловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, г	330
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,10
Объём коробки, куб. м	0,01155
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	270
• глубина	205

